

**ULMER WEISS SL****Vorkommen**

Der hochwertige Calcit für unsere ULMER WEISS-Füllstoffe wird durch den Abbau eines sehr reinen Naturvorkommens aus dem oberen Weißjura in Blaubeuren bei Ulm gewonnen. Dieser Calcit zeichnet sich durch feinkristallin-dichte Struktur, große chemische Reinheit und hohe Helligkeit aus.

Gesteins-Analyse von ULMER WEISS

CaCO ₃	99,2	%
MgCO ₃	0,4	%
Fe ₂ O ₃	0,035	%
Al ₂ O ₃	0,1	%
SiO ₂ (Silikate)	0,25	%

Flüchtige Anteile bei 105°C	(DIN EN ISO 787-2)	< 0,2 %
Glühverlust	(DIN EN 459-2)	43,8 %
HCl-Unlösliches	(DIN 55 918)	0,3 %

Physikalische Daten

Schüttdichte		0,62 g/cm ³
Stampfdichte	(DIN EN ISO 787-11)	1,15 g/cm ³
Ölzahl	(DIN EN ISO 787-5)	18 g/100g
DOP-Zahl	(nach DIN EN ISO 787-5)	32 g/100g
elektr. Leitfähigkeit (10%)	(DIN ISO 787-14)	71 µS/cm
pH-Wert	(DIN EN ISO 787-9)	9,6
Dichte	(DIN EN ISO 787-10)	2,7 g/cm ³
Härte nach Mohs		3
Refraktionsindex		1,59

Optische Eigenschaften

Helligkeit	(C/2°, DIN 53163)	88
Gelb-Wert	(DIN 6167)	4,2
Farbmaßzahlen CIELAB	(DIN 6174)	L* 95,2 a* - 0,4 b* 2,4

optischer Aufheller: Ultramarin

Die in unseren Datenblättern angegebenen Daten sind Durchschnittswerte aus zahlreichen Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.

Siebanalyse (nach DIN 53 734)

Gehalt an Teilchen feiner als 40 μm >99,9 %

Korngrößenverteilung (Laser-Granulometer)

Gehalt an Teilchen feiner als	12 μm	99,2 %
	8 μm	94 %
	4 μm	65 %
	2 μm	34 %

Mittlerer Teilchendurchmesser: 3,0 μm

Korngrößenverteilungskurve von ULMER WEISS SL (Laser-Granulometer Sympatec Helos R3)

